

دراسة سلوك شد خيوط السداة على ماكينات النسيج عالية السرعة
ذات القذف الهوائي (طراز تسوداكوما اليابانى)

STUDY OF DYNAMICAL WARP TENSION BEHAVIOUR AT HIGH SPEED AIR-JET WEAVING MACHINE
(Model Taudakoma)

By

Dr. A. E. Moray and Dr. A. S. El-Deeb
Textile Dept., Faculty of Engineering, Mansoura University, Mansoura, Egypt.

ABSTRACT: In the present work, the effect of weaving machine speed, total warp static tension and warp count on the dynamical warp tensions at position of beat-up and open shed have been studied.

The results indicated that the dynamical warp tension at open shed was found to be affected significantly by weaving machine speed (A) and warp static tension (C), whereas at beat-up it was affected by machine speed (A), warp count (B) and static tension (C), as well as speed with count (A x B) affect significantly on it. For the difference between above mentioned two tensions, the speed (A), count (B) and speed with count (A x B), give a highly significant effects.

خلاصة: شغل هذا البحث بدراسة تأثير كل من سرعة ماكينة النسيج، والشد الاستاتيكي الكلي لخيوط السداة، ونمرتها على قوة الشد الديناميكي التي تخضع له أثناء عملية النسيج عند وضع الضم وفتح النفس، وكذلك على الفرق بينهما.

أوضحت النتائج أن لكل من سرعة ماكينة النسيج والشد الاستاتيكي للسداة تأثير معنوي قوى التأكيد على شدة الديناميكي عند تمام فتح النفس، في حين وجد أن لكل من سرعة الماكينة ونمرة السداة وشدة الاستاتيكي تأثير معنوي قوى التأكيد على الشد الديناميكي عند الضم، كما وجد كذلك أن لسرعة الماكينة ونمرة السداة وتفاعليهما معا تأثير معنوي قوى التأكيد على الفرق بينهما (الشد عند الضم - الشد عند فتح النفس) لوضع النفس السفلى.

1. مقدمة واستعراض المشكلة:

ان سرعة تطوير ماكينات النسيج اللامكوكية من أجل الحصول على انتاجية عالية كما ونوعا ليست عملية اجرائية يحتمها تعدد وتنافس الاسواق العالمية لانتاج الماكينات دون ضوابط وحدود للتشغيل، لان زيادة سرعة ماكينة النسيج غالبا ما يصحبها تغيير في شكل أو في حركة بعض الاجزاء فيها (مثل حركة وشكل مطواة التفريد) أو إضافة بعض المتحر من شأنها تحسين أدائها، ومن ثم فان كل تغيير أو إضافة جزء أو أجزاء معدة المنتج النهائي التي يرجع سببها غالبا الى محصلة مايقع على تتلغة في قيمتها وتوقيتها من جهة ومايقع من اجهادات على

لدراسة تأثير كل من:

للسداة،

ة وكثافة خيوط السداة واللحمه).

على سلوك اجهاد الشد في خيوط السداء أثناء عملية النسيج وذلك باستخدام ماكينات النسيج ذات القذف الهوائي لخيوط اللحم طراز تسوداكوما اليابانية.

2 - المستوى البحثي :

أجريت تجارب في مجال دراسة تأثير زيادة سرعة ماكينات النسيج على اجهادات الشد التي تخضع لها خيوط السداء ومدى تغير خواصها مع تغير الاجهادات وانعكاس ذلك على خواص المنتج النهائي ، ونسرد بعض منها فيما يلي :

1 . أوضح الباحث (مرجع 1) أن زيادة سرعة ماكينات النسيج المكوينية (طراز سولزر) من حدفه/دقيقه الى 216 حدفه/دقيقة تحدث زيادة طفيفة في شد خيوط السداء .

2 . طبقاً لما ذكره الباحثون (مراجع 2,3,4) فإن زيادة سرعة ماكينات النسيج غالباً ما تؤدي الى رداة الاداء الوظيفي للاجزاء المرتبط عملها مع حركة خيوط السداء مما يستوجب تطويرها وتحسينها .

3 . أوضح الباحث (مرجع 5) أن العلاقة بين زيادة سرعة ماكينة نسيج ذات القذف الهوائي طراز سولزر 5000 L والتغير في شد خيوط السداء عليها غير محدد الاتجاه .

4 . وجد الباحث (مرجع 6) أن زيادة الشد الاستاتيكي على خيوط السداء تؤدي الى زيادة الشد الديناميكي لها ، كما أوضح أن هناك علاقة بين سرعة ماكينة النسيج واجهاد الشد لخيوط السداء .

3 - التجارب :

3.1 . مواصفات التشغيل : ثلاث ماكينات نسيج ذات القذف الهوائي من طراز تسوداكوما اليابانية (Tsudakoma) مجهزة بخيوط سداء طبقاً للمواصفات الآتية :

$\frac{20 \times 20}{60 \times 60}$	— الماكينة الاولى مزودة بخيوط سداء نمرة 20 انجليزية لانتاج قماش
$\frac{30 \times 30}{68 \times 68}$	— الماكينة الثانية مزودة بخيوط سداء نمرة 30 انجليزية لانتاج قماش
$\frac{50 \times 50}{80 \times 80}$	— الماكينة الثالثة مزودة بخيوط سداء نمرة 50 انجليزية لانتاج قماش

3.2 . متغيرات القياس :

— سرعة تشغيل ماكينات النسيج : كل ماكينة من الماكينات الثلاث تم تشغيلها على السرعات الثلاث 610, 600, 550 دورة/دقيقة .

— الشد الاستاتيكي الكلي على خيوط السداء 80, 100, 120, 140, 160 كجم .

— نمرة خيوط السداء : 20, 30, 50 . انجليزية .

3.3 . القياسات :

تم قياس قوة شد خيوط السداء أثناء عملية النسيج طبقاً للخطة المذكورة في بند متغيرات القياس (3.2) ، وعينت الدراسة بتقييم قوة الشد الواقعة على خيوط السداء وهي في وضع النفس السفلى للحالات التالية :

- عند تمام فتح النفس.
- عند لحظة ضم خيط اللحمة.
- فرق قوتي الشد عند الضم وتمام فتح النفس.

4. تحليل النتائج ومناقشتها :

من الاستعراض البياني لنتائج قياس قوة شد خيوط السداء يمكن أن نستخلص تأثير كل عامل على حدة، كما يمكن أن نقف على أسباب حدوث بعض الظواهر التي حدثت أثناء القياس وذلك على النحو التالي :

4.1. تأثير متغيرات القياس على قوة شد خيوط السداء عند تمام فتح النفس:

4.1.1. تأثير قوة الشد الابتدائي (الاستاتيكي) :


الاشكال (1, 2, 3) توضح أن زيادة الشد الاستاتيكي لخيوط السداء الثلاثة (نمرة انجليزي 20, 30, 50) يصحبها زيادة في الشد الديناميكي الواقع عليها عند تمام فتح النفس، كما يلاحظ أن هذه الزيادة تميل الى أن تكون ثابتة لكل خيط سداء على حده، مما يوضح لنا أن سلوك الخيط للتحميل مازال داخل حدود مرونته (مرجع 7)، ويلاحظ أيضاً أن معدل تغير الشد الديناميكي بالنسبة للاستاتيكي للخيوط (نمرة انجليزي 20, 30) أعلى منه للخيوط (نمرة انجليزي 50).

4.1.2. تأثير نمرة الخيط:


من الاشكال (1, 2, 3) يتبين لنا أن الخيوط (نمرة 20, 30) تخضع لقوة شد أعلا من التي تخضع لها الخيوط (نمرة 50)، وذلك لان كل خيط يجب أن يخضع لقوة شد ديناميكي تتراوح قيمتها من 10% الى 25% من قوة قطعة حفاظا على مرونته، ونظرا لأن قوة القطع للخيط (نمرة 20) أعلى من قوة قطع كلا من الخيطين (نمرة 30, 50) فان قوة الشد الواقعة عليه تكون أعلى من نظيرتها لكلا الخيطين، كذلك تكون قوة الشد الواقعة على الخيط (نمرة 30) أعلا من نظيرتها الواقعة على الخيط (نمرة 50).

4.1.3. تأثير سرعة ماكينة النسيج :


من شكلي (4, 5) نستنتج أن زيادة السرعة من 550 حده/دقيقة الى 600 حده/دقيقة تسبب زيادة في قوة شد خيوط السداء (خيطي نمرة 20, 30) أما لسرعة 610 حده/دقيقة فان تأثيرها بالنسبة لخيط (نمرة 20) يكاد يكون غير محدد وذلك ربما يرجع الى تأثير بعض العوامل مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة أو أخطاء قياس أما بالنسبة لتأثيرها على قوة الشد لخيط (نمرة 30) يكاد يكون واضحا ولكن متقارب مع سلوك السرعة 600 حده/دقيقة، وبالنسبة للخيط (نمرة 50) شكل (6) نجد أن العلاقة بين زيادة السرعة وزيادة قوة شد الخيط واضحة الا أن السرعة 600 حده/دقيقة تعطى معدل تغير في زيادة قوة الشد أعلى من معدل التغير الناشئ عن السرعة 610 حده/دقيقة.




شكل (1) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيوط السداء عند فتح النفس مع تشغيل سرعة (550 p.p.m) (Ne 20, 30, 50)




شكل (2) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيوط السداء عند فتح النفس مع تشغيل سرعة (600 p.p.m) (Ne 20, 30, 50)




شكل (3) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيوط السداء عند فتح النفس مع تشغيل سرعة (610 p.p.m) (Ne 20, 30, 50)



شكل (4) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيط السدا (Ne 20) عند فتح النفس باستخدام سرعات (550,600,610 p.p.m)



شكل (5) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيط السدا (Ne 30) عند فتح النفس باستخدام سرعات (550,600,610 p.p.m)



شكل (6) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيط السدا (Ne 50) عند فتح النفس باستخدام سرعات (550, 600, 610 p.p.m)

وتعليل زيادة قوة شد الخيط مع زيادة سرعة ماكينة النسيج يرجع الى أن الخيط يظهر سلوكيات مختلفة لمنحنى (القوة مع الاستطالة) تختلف باختلاف زمن تحميل الخيط (أى أن كلما قل زمن التحميل كلما زادت قوة الشد ونقصت استطالته) (مراجع 8) ، ونقصان الاستطالة الحاد في خيوط السداء نتيجة لزيادة السرعة تعوض من القماش وذلك بزيادة استطالته أمام حركة المشط.

4.2. تأثير متغيرات القياس على قوة شد خيط السداء عند الضم:

4.2.1. تأثير قوة الشد الابتدائي (الاستاتيكي):


من الاشكال (7, 8, 9) نلاحظ أن زيادة قوة الشد الاستاتيكي لخيط السداء تؤدي الى زيادة قوة شدة الديناميكي عند الضم، كما أن سلوك العلاقة بينهما بالنسبة لخيوط السداء الثلاثة المستخدمة خطى بدرجة شقة مؤكدة، ومعنى هذا أن زيادة مستوى التحميل الاستاتيكي يستوجب زيادة سعة الشد المتغير بمعدل ثابت تقريبا.

4.2.2. تأثير نمرة الخيط:


باستقراء سلوك شد خيوط السداء الثلاثة من اشكال (7, 8, 9) يتضح لنا أن نمرة الخيط تلعب دورا هاما في تحديد مستوى قوة الشد الواقعة عليها، لذلك نجد أن خيوط (نمرة 20) تخضع لقوة شد عند الضم أعلا من القوة الواقعة على كل من الخيطين (نمرة 30, 50)، حيث يلاحظ أن الفارق بين قوتي الضم لخيطي السداء (نمرة 20, 30) يكاد يندم عند مستوى شد استاتيكي منخفض (80 كجم) ويزداد كلما ازداد الشد الاستاتيكي. وما هو جدير بالذكر أن شدة قوة الضم ترتبط بعوامل كثيرة منها مرونة القماش التي تعتمد بدورها على معامل تغطية اللحمة في المقام الاول، وقوة الشد في خيوط السداء، وهذان العاملان يظهر لهما تأثيرا واضحا مع خيط (نمرة 20).

4.2.3. تأثير سرعة ماكينة النسيج:


من أشكال (10, 11, 12) نلاحظ أن زيادة سرعة ماكينة النسيج من 550 إلى 600 حدفة/دقيقة تؤدي دائما الى زيادة في قوة الضم الواقعة على خيطي السداء (نمرة 20, 30) والشكلان (13, 14) يوضحان تأثير زيادة السرعة على قوة الضم بالمقارنة مع قوة الشد عند فتح النفس لنفس الخيطين، وأما بالنسبة للسرعة 610 حدفة/دقيقة فان تأثيرها أقل من تأثير السرعة 600 حدفة/دقيقة وهذا ربما يرجع الى زيادة سرعة ماكينة النسيج تؤدي تحسين أداء بعض أجزائها التي لها علاقة بعملية تنظيم تغذية السداء، والامر بالنسبة لخيط (نمرة 50) يكون غير واضح فتأثير السرعة على قوة الضم تبادلي (شكل 12). وتعليل هذه الظاهرة يرجع الى سلوك كل من الخيط والقماش عند شدهما بسرعة عالية كما ترتبط أيضا بخواص الخيط (النمرة) وخواص القماش (كثافة السداء واللحمة ونمرتهما) ولقد سبق تعليل ذلك في بند (4.1.3).




شكل (7) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيوط السدء (Ne 20, 30, 50) عند الضم باستخدام سرعة تشغيل (550 p.p.m)




شكل (8) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيوط السدء (Ne 20, 30, 50) عند الضم باستخدام سرعة تشغيل (600 p.p.m)




شكل (9) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيوط السدء (Ne 20, 30, 50) عند الضم باستخدام سرعة تشغيل (610 p.p.m)




شكل (10) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيط السداء (Ne 20) عند الضم باستخدام سرعات (550, 600, 610 p.p.m)




شكل (11) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيط السداء (Ne 30) عند الضم باستخدام سرعات (550, 600, 610 p.p.m)



شكل (12) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وقوة الشد الديناميكي لخيط السداء (Ne 50) عند الضم باستخدام سرعات (550, 600, 610 p.p.m)



شكل (13) سلوك شد خيط السداء (20 Ne) عند سرعتين لماكينة النسيج (550 , 600 p.p.m)
وعند شد استاتيكي كلي (140 Kg) .



شكل (14) سلوك شد خيط السداء (30 Ne) عند سرعتين لماكينة النسيج (550 , 600 p.p.m)
وعند شد استاتيكي كلي (140 Kg) .

4.3 تأثير متغيرات القياس على الفرق بين قوتي شد الخيط عند الضم وعند تمام فتح النفس (للنفس السفلى) :

4.3.1 تأثير قوة الشد الابتدائي (الاستاتيكي) :

توضح الاشكال (15, 16, 17) العلاقة بين قوة الشد الاستاتيكي والفرق بين قوتي شد الخيط عند الضم وعند فتح النفس (عند الضم - عند فتح النفس) ليست محددة الاتجاه لانه كما يحدث زيادة في قوة شد الخيط عند الضم نتيجة لزيادة الشد الاستاتيكي فانه يحدث زيادة مناظرة لها في قوة شد الخيط عند فتح النفس وكليهما خاضع لظروف الصدفة . فنلاحظ أن هذا الفرق يقل بصفة عامة مع زيادة الشد الاستاتيكي بالنسبة لخيطى (نمرة 20, 30) . أما بالنسبة لخيط (نمرة 50) فانه يتناقص مع السرعة 550 حدفه/دقيقة .

4.3.2 تأثير نمرة الخيط :

يلاحظ من الاشكال (15, 16, 17) أن الفرق بين قوتي شد الخيط عند الضم وعند فتح النفس بالنسبة لخيطى (نمرة 20, 30) أقل بكثير عن الفرق لهما بالنسبة لخيط (نمرة 50) كما يلاحظ أن الخيطين (20, 30) يسلكان أوضاع متبادلة مع زيادة الشد الامتاتيكي ، ويلاحظ أيضا أن هذا الفرق يتاقص مع زيادة الشد الامتاتيكي . وأما بالنسبة لخيط (نمرة 50) فان هذا الفرق يزداد زيادة طفيفة مع زيادته .


4.3.3 تأثير سرعة ماكينة النسيج :

من أشكال (18, 19, 20) يتبين لنا أن عند سرعة 550 حدفه/دقيقة تكون قوة شد الخيط (لنمرتي 20,30) عند فتح النفس أعلا منها عند الضم وينعكس هذا السلوك لنفس النمرتين مع السرعتين 600, 610 حدفه/دقيقة وهذا يفسر لنا ظاهرة سلوك الخيط تحت شدة بسرعات عالية حيث تزداد القوة وتقل الاستطالة فيه ما يزيد من استطالة القماش وبالتالي تزداد قوة الشد في الخيط عند الضم عن نظيرتها عند فتح النفس . أما بالنسبة لخيط (نمرة 50) فان هذا الفرق موجب دائما ويزداد مع ازدياد السرعة شكل (20) .


4.4 التحليل الاحصائي للنتائج :

لمعرفة مستوى معنوية تأثير كل متغير من متغيرات القياس الثلاثة (قوة الشد الابتدائي ، نمرة خيط السداء ، وسرعة ماكينة النسيج) كل على حده وتفاعلاتهم الثنائية والثلاثية استخدام مبدأ التحليل التبايني للتجربة متعددة العوامل ، وتم تقييمها على الحاسب الآلى باستخدام برنامج (ANOVA 3) .


وللتقييم الاحصائي لتحديد مستويات المعنوية لكل متغير من المتغيرات الثلاثة تحدد أولا قيم F الجدولية عند أمان احصائي (95% , 99% , 99,9%) وباستخدام درجات الحرية المناظرة لكل حالة من الحالات الاتية :




شكل (15) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وفرق قوتي الشد الديناميكي عند الضم وعند فتح النفس لخيط سدا




شكل (16) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وفرق قوتي الشد الديناميكي عند الضم وعند فتح النفس لخيط سدا باستخدام سرعة تشغيل (600 p.p.m) (Ne 20,30,50)




شكل (17) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وفرق قوتي الشد الديناميكي عند الضم وعند فتح النفس لخيط سدا باستخدام سرعة تشغيل (610 p.p.m) (Ne 20,30,50)



شكل (18) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وفرق قوتي الشد الديناميكي عند الضم وعند فتح النفس لخيط سدا^١ (Ne 20) وباستخدام سرعات تشغيل (550,600,610ppm)



شكل (19) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وفرق قوتي الشد الديناميكي عند الضم وعند فتح النفس لخيط سدا^١ (Ne 30) وباستخدام سرعات تشغيل (550,600,610 p.p.m)



شكل (20) العلاقة بين الشد الاستاتيكي الكلي وفرق قوتي الشد الديناميكي عند الضم وعند فتح النفس لخيط سدا^١ (Ne 50) وباستخدام سرعات تشغيل (550,600,610 p.p.m)

DF	β درجات الحرية	β		
		95%	99%	99,9%
2,189		2,996	4,605	6,908
4,189		2,372	3,320	4,616
8,189		1,938	2,615	3,450

جدول (1) قيم F_{tab} الجدولية

وبمناظرة قيم F_{exp} التجريبية الموضحة بالجدول (4, 3, 2) مع قيمها الجدولية الموضحة أعلا نستخلص ما يأتي:

4.4.1 . بالنسبة لقوة شد خيط السدا عند تمام فتح النفس:

بمقارنة قيم F_{exp} المبينة بالجدول (2) بنظائرها المدونة بالجدول (1) نلاحظ أن لكل من سرعة ماكينة النسيج والشد الاستاتيكي لخيط السدا تأثيرا فرديا قوى التأكيد على قوة شد خيط السدا عند تمام فتح النفس. أما بالنسبة لنمرة خيط السدا لا تأثير لها، كذلك لم يظهر أى تأثير لتفاعلات العوامل مع بعضها على قوة الشد.

4.4.2 . بالنسبة لقوة شد خيط السدا عند الضم:

من الجدول (3) نلاحظ أن لكل من السرعة، نمرة الخيط والشد الاستاتيكي له تأثير فرديا قوى التأكيد على قوة شد خيط السدا عند الضم، كما أن تفاعل السرعة مع الشد الاستاتيكي يعطى تأثير قوى التأكيد على الشد عند الضم أيضا.

4.4.3 . بالنسبة لفرق قوتى شد خيط السدا عند الضم وعند فتح النفس:

- من الجدول (4) يتضح لنا أن لكل من سرعة ماكينة النسيج (A) ونمرة خيط السدا (B) تأثيرا فرديا قوى التأكيد على فرق قوتى شد خيط السدا (عند الضم - عند تمام فتح النفس)، كما أن لتفاعليهما (A x B) تأثيرا قوى التأكيد على فرق الشد فى خيط السدا، فى نفس الوقت لم يظهر أى تأثير لقوة الشد الاستاتيكي.

5 . الخاتمة:

يمكن أن نستخلص من هذه الدراسة ما يأتي:

1. زيادة سرعة ماكينة النسيج من 590 الى 600 حده/دقيقة تؤدي الى زيادة قوة شد خيط السدا عند الضم وعند فتح النفس وعند حساب الفرق بينهما ، مما يعطى لمصممي

ANOVA3 (a): variance analysis of max.shed tension

	SUM SQUARES	DEGREES FREEDOM	MEAN SQUARE	F-TEST RATIO
FACTOR A	57590.5	2	28795.25	185.0274
FACTOR B	932.25	2	466.125	2.995143
FACTOR C	8031.125	2	4015.563	25.80248
A TIMES B	864	4	216	1.387934
A TIMES C	2717.125	4	679.2813	4.364804
B TIMES C	562.25	4	140.5625	.9032013
A * B * C	1629.875	8	203.7344	1.30912
ERROR	29413.5	189	155.627	

جدول (2) قيم F التجريبية للمتغيرات (A, B, C) وتفاعلاتهم لحالة قياس الشد الديناميكي عند فتح النفس.

ANOVA3 (b): variance analysis of beat up tension

	SUM SQUARES	DEGREES FREEDOM	MEAN SQUARE	F-TEST RATIO
FACTOR A	73094	2	36547	313.4413
FACTOR B	7464	2	3732	32.00708
FACTOR C	12927.75	2	6463.875	55.4367
A TIMES B	2450.625	4	612.6563	5.254378
A TIMES C	2057.875	4	514.4688	4.412284
B TIMES C	1613.875	4	403.4688	3.460305
A * B * C	2256.125	8	282.0156	2.418676
ERROR	22037.25	189	116.5992	

جدول (3) قيم F التجريبية للمتغيرات (A, B, C) وتفاعلاتهم لحالة قياس الشد الديناميكي عند الضم.

ANOVA3 (D): VARIANCE ANALYSIS OF DIFFERENCE BETWEEN BEAT UP & SHED TENSION

	SUM SQUARES	DEGREES FREEDOM	MEAN SQUARE	F-TEST RATIO
FACTOR A	17160.12	2	8580.061	188.7841
FACTOR B	7098.62	2	3549.31	78.09423
FACTOR C	53.92578	2	26.96289	.5932551
A TIMES B	907.5156	4	226.8799	4.991959
A TIMES C	327.4619	4	81.86548	1.801258
B TIMES C	80.7129	4	20.17822	.4439744
A * B * C	761.9815	8	95.24768	2.095702
ERROR	8589.874	189	45.44907	

جدول (4) قيم F التجريبية للمتغيرات (A, B, C) وتفاعلاتهم لحالة قياس الفرق بين قوتى الشد عند الضم وعند فتح النفس.

ماكينات النسيج الحديثة اشارة تحذيرية أن زيادة السرعة من أجل الحصول على انتاجية عالية لا يجب أن يكون العنصر الوحيد الذي ينظر اليه بعين الاهتمام دون النظر الى الاجتهادات الواقعة على خيوط السداء الناتجة عن ذلك والخصائص الطبيعية للمنتج النهائي وخاصة أن أى ماكينة نسيج من النوع الحديث يجب أن تتعامل مع مجموعة كبيرة من الخيوط المصنعة من شعيرات مختلفة الطول والمتان والاستطالة .

2- لم يظهر لنمرة خيط السداء تأميرا عند قياس قوة الشد عند الضم وهذا يرجع الى أن زيادة نمرة الخيط تؤدي زيادة نسبة التجعد له داخل القماش (التشريب) وكذلك معامل تغطيته مما يؤدي الى زيادة مرونة القماش حيث يعطى استطالة أعلا أمام المشط أثناء عملية الضم مما يزيد في قوة شد خيط السداء عند الضم .

3- زيادة سرعة ماكينة النسيج تؤدي الى زيادة قوة شد الخيط عند الضم بمعدل أكبر من زيادته عند تمام فتح النفس وخاصة للخيوط السمكة وذلك للأسباب المذكورة في (2) .

4- زيادة الشد الاستاتيكي لخيط السداء يستتبعه زيادة كبيرة في الشد الديناميكي تختلف معدلها حسب نمرة الخيط .

LITERATURES

- 1- Kohlhaas, O.; Auswirkungen der Drehzahl-variation an einer projektilwebmaschine. Textilbetrieb - Juli/August 1982.
- 2- Lunenschloss, J.; Schlichter, S.; Kohlhaas, O.: Die Zusammenhänge zwischen der Arbeitsweise der kettablass- und der Gewebeaufwickelvorrichtungen sowie den kettfadenskräften, Schlussbericht der Forschungsvorhabens AIF 5132, 1983.
- 3- Schlichter, S.; Lunenschloss, J.: Welche vorteile bieten elektronisch gesteuerte kettablassvorrichtungen in der Filamentgarnweberei, Melliand-Textilberichte 67(1986), 160-165.
- 4- Schlichter, S.: Der Einfluss der einzelnen Maschinenelemente auf die Bewegungs- und Kraftverläufe in kette und Schussean Hochleistungsgewebmaschinen, Diss. RWTH Aachen 1987.
- 5- Schlichter, S.: Einfluss der Schusseintragsfrequenz auf die kett- und Schussfadenzugkraft an Luftduesenwebmaschinen, Chemiefasern/Textilindustrie, 38, Feb. 1988.
- 6- Kohlhaas, O.: Auswirkungen der Drehzahlvariation an einer projektilwebmaschine Textilbetrieb-Oktober 1982.
- 7- Zilahi, M.: Zusammenhänge Zwischen dynamischer Kettspannung und Webstuhleinstellung, Textil-Praxis 1957, Juni, S. 541.
- 8- Meredith: The effect of Rate of Extension on the strength and extension of cotton yarns J.T.I. 1955, T 210 - 224.