

الجزء الثاني ٦٥ درجة – أجب عن الأسئلة الآتية:
السؤال الأول: (٢٠ درجة)

- أ- ضع علامة (✓) أماما العبارة الصحيحة و علامة (X) أماما العبارة الخاطئة مع تصويب الخطأ (١٤ درجة):**
١. اذا حمل عمود خرساني باجهاد قدره ٣٠٠ كجم/سم^٢ و كان معاير المرونة للخرسانه ١٥٠ طن/سم^٢ ومعامل الزحف $\phi = 1.2$ فان قيمة انفعال الزحف يساوي ١٠٠٪.
 ٢. عند فشل نتائج القلب الخرساني يتم اجراء اختبار التحميل للحكم على كفاءة المنشاء الخرساني.
 ٣. في الخرسانه المسلحة المعرضه للكلوريدات المحتوى الاقصى لايونات الكلور الذائب هو ١٥٪.
 ٤. في اختبار التحميل يجب الا يزيد الجزء المتبقى من سهم الانحناء الاقصى عن ٧٥٪.
 ٥. الرجوعيه هي اقصى طاقة يتحملها الجسم من بدايه التحميل و حتى الكسر لوحده الحجوم من الماده.
 ٦. معدلات الزحف في الخرسانه تقل بزياده عمر الخرسانه و مقاومتها للضغط.
 ٧. اذا كانت مقاومة الضغط للخرسانه ٢٢٥ كجم/سم² فان القيمه المتوقعة لمعايير المرونة هي ١٨٠ طن/سم² طبقا لمعادله الكود المصري.
 ٨. زياده كميه الركام / الاسمنت في الخليطه الخرسانيه تؤدي الى نقص الانكمash بالجفاف.
 ٩. في ظل الوسط القلوى الطبيعي للخرسانه يكون حديد التسلیح في حمايه سليمه من التآكل بسبب تكون طبقة رقيقة من اكسيد الحديد على سطحه.
 ١٠. ظاهره الكربنه في الخرسانه ترجع الى تفاعل ثانى اكسيد الكربون مع هيدروكسيد الكالسيوم الناتج من اماهه الاسمنت.


(X)

(✓)

ضع أرقام الأسئلة في المستطيل
المقابل و ذلك لكل حالة

ب - (٦ درجات)

- كمرة معدنيه بسيطة (simple beam) بحرها ٢ متر و قطاعها ابعاده بالملليمترات كما بالشكل، يسقط على منتصف بحرها حمل (w) من ارتفاع ٨٤ سم. اوجد قيمه اقصى حمل و سهم انحناء علما بان اجهاد الخضوع للمعدن ٣٦٠٠ كجم/سم² ومعايير المرونة ٢٧ طن/م².



السؤال الثاني: (١٥ درجة)

أ) وضع بالرسم أو المعادلات فقط (١٠ درجات):


١. دور اضافات الهواء المحبوس فى تحسين مقاومة الخرسانه للصقىع.
٢. ميكانيكية حدوث الزحف في الخرسانه.
٣. تاثير كبريتات الماغنسيوم على الخرسانه.
٤. العلاقة بين الاجهاد و الانفعال لخرسانات ذات رتب مختلفه.
٥. ميكانيكية صدأ حديد التسلیح في الخرسانه.

ب) اكتب المدلول العلمي للعبارات الآتية (٥ درجات):

١. النسبة بين التغير في الاجهاد الى التغير في الانفعال.
٢. انفعال يحدث ذاتيا في الخرسانه نتيجة الاتحاد الكيميائي بين الاسمنت و الماء (الاماھه).
٣. خاصيه التي تحكم سريان السوانقل و العوامل الجويه من املاح و غازات من التغلغل داخل الخرسانه.
٤. تواجد بعض العناصر الغير مرغوب فيها في الاسمنت و التي تؤدي الى الزيادة الحجميه بمرور الزمن و الاضرار بتحمله مع الزمن.
٥. مواد فائقه النوعيه تضاف للخرسانه و تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الناتج من الاماھه للاسمنت منتجه مواد غير قابله للزوبان مما يقلل من نفاديتها.

السؤال الثالث (١٥ درجة)

- استخدم جهاز الموجات فوق صوتية (Ultrasonic) للحكم على جودة النتاج بعض الوحدات الخرسانية المسلحة الجاهزة، وكانت نتائج قراءات زمن النقل الموجات في بعض المواقع المبينة على القطاع العرضي المبين بالشكل كما يلي:



موضع الكشف	زمن انتقال الموجات (T) * ١٠^-٣ ثانية
(أ)	٨٢ - ٨٢ - ٨٦ - ٨٧ - ٨٣
(ب)	٩٣ - ٩٣ - ٩٢ - ٩٥ - ٩٢
(ج)	٢٥٣ - ٢٧٧ - ٢٧٠ - ٢٦٤ - ٢٦٣
(د)	٢٨٠ - ٢٦٨ - ٢٦٤ - ٢٨١ - ٢٨٢
(هـ)	٢٥٧ - ٢٤٨ - ٢٤٢ - ٢٦١ - ٢٥٠

اذا كانت مقاومة الضغط (كجم/سم²) المقاسة بهذا الجهاز تأتي من العلاقة $C = 3U^2$ حيث U هي سرعة الموجات (كم/ث).
حدد قيمة مقاومة الضغط الخرسانية في المواقع المختبرة علما بان عامل التصحيح للسرعات في القطاعات المحتوية على حديد تسليح يأتي من العلاقة: عامل التصحيح = $1 - \frac{0.367}{L}$ (طول الحديد / طول المسار)

السؤال الرابع (١٥ درجة)

عند اختبار اساسات عمارة سكنية مصممه على مقاومه مميزه ٢٧٥ كجم/سم² جاءت نتيجة المكعبات الماخوذه غير محققه لمقاييسه المميزة لذلك تم عمل اختبار مطرقه شميدت على ثلاث نقاط مختلفه و ايضا تم اخذ ثلاث قلوب خرسانيه و كانت البيانات للاختبارين كما يلى:

النقطة	رقم الارتداد	الاتجاه المطرقة
نقطة(١)	٣٦ - ٣٤ - ٣٠ - ٣٢ - ٣٦ - ٣٨ - ٣٤ - ٣٦ - ٣٠	←
نقطة(٢)	٢٠ - ٣٢ - ٣١ - ٣٣ - ٣٥ - ٣٢ - ٢٩ - ٣٤ - ٣٠ - ٣٨	↓
نقطة(٣)	٣٥ - ٣٣ - ٢١ - ٣٥ - ٣٣ - ٣٧ - ٣٩ - ٣٣ - ٣١ - ٣٥	→

علما بان مقاومة الضغط المقاسه بالمطرقه ق = ٢٧٠ كجم/سم² في الوضع الافقى للمطرقه حيث "ط" يمثل رقم الارتداد، علما بان تاثير اتجاه على مقاومه الضغط يقدر بحوالى $\pm 1.0\%$ في حالى زاويه ميل المطرقه بمقدار 10° لاعلى و اسفل.

رقم العينة	عينة (١)	عينة (٢)	عينة (٣)
قطر العينة (مم)	١٠٠	١٥٠	١٠٠
ارتفاع العينة (مم)	١٢٠	٢٥٠	١٢٠
اتجاه اخذ العينة	عمودي على اتجاه الصب	عمودي على اتجاه الصب	في نفس اتجاه الصب
أسياخ تسليح بالقلب	سيخ واحد قطر ١٢ مم في منتصف القلب	سيخين قطر ١٢ مم احدهما على بعد ٣ سم من نهاية القلب و الآخر على بعد ٦ سم من نهاية القلب	لا يوجد
حمل الانهيار (طن)	١٧	٣٢	١٥

المطلوب حل نتائج اختباري المطرقه و القلب الخرساني و بين اذا كانت الاساسات تصلح للغرض المصممه من اجله ام لا.

مع التمنيات بالتوفيق....
أ.م.د/ماجدة شحاته



أجب على جميع الأسئلة الآتية

السؤال الأول (٢٠ درجة)

بين الإجابات الصحيحة من الخطأة من بين الآتي مع تصويب الخطأ:-

- ١- الحد الأذى لمحتوى الإسمنت بالخلطة الخرسانية المصبوبة تحت الماء = ٣٣٥ كجم طبقاً للمواصفات الأمريكية.
- ٢- يفضل الخلط الطري (Wet Mix) حالة ما إذا كان موقع العمل يبعد مسافة أكبر من ١٠٠ ١كم عن الخلاطة المركزية.
- ٣- يتم حساب مقاومة التماسك بين الخرسانة والحديد عند حمل انتلاق قدره (٤٥،٤٠،٠) مم بين السبيخ والخرسانة.
- ٤- بعد نقل الخرسانة الطازجة عن طريق السيور أفضل من المضخات حالة صب الخرسانة بأسفل الأدوار فوق العلوة.
- ٥- سلسالت من قوة الدفع تخرج الخرسانة خلال الألياف إلى مكان صب الخرسانة.
- ٦- قطر الألياف للمضخات الخرسانية (٠٠٠١م) حالة استخدام ركام كبير ذات مقاس اعتبري أكبر (٠٣م).
- ٧- من احتياطات وتدابير ما قبل صب الخرسانة: رش الشدات الخشبية بالماء حتى لا تمتصل ماء بالخرسانة.
- ٨- يجب أن لا يقل ز من الدملق القياسي لخرسانة الأسقف من النوع اللدن عن ٢٥ ثانية.
- ٩- بعد استخدام طريقة الغمر بالماء لزفوم معالجة المولاط الخرسانية الرأسية أفضل من طريقة استخدام الأغطية المبللة.
- ١٠- كلما زادت نسبة الرطوبة في الجو كلما قلت معدلات النضج للخرسانات المصوبية.
- ١١- يغير قوام الخرسانة الطازجة عن درجة بلل الخرسانة.
- ١٢- هبوط الانهيار يدل في الغالب على أن الخرسانة مبتلة جداً أو أن الخرسانة فقيرة (lean concrete).
- ١٣- يتم حساب المقاس الاعتباري الأكبر للركام الكبير على أساس أكبر قيمة من (١/٥) أصغر بعد بالقطاع الخرساني أو المسافة بين أسياخ التسليل أو ٣ سمك القطاع الخرساني.
- ١٤- يتم إجراء اختبار ضابط الزوجة للخرسانة ذاتية الدمك ويتم قياسه بواسطة جهاز V-funnel أو T500.
- ١٥- يقياس نتيجة اختبار حلقة (L) للخرسانة ذاتية الدمك وبالتالي.
- ١٦- عامل الاستياب لخلطة خرسانية متعددة من النوع المبتل = ١٠٠ - ١٤٠ - ١٢٠ - ١٢.
- ١٧- كلما زاد محتوى الإسمنت بالخلطة الخرسانية دل ذلك على أن هذه الخلاطة صديقة للبيئة.
- ١٨- يعمل الهواء المحبوب في الخرسانة على تحسين القابلية للتشغيل وتناول نسبة به من (٣ - ٧) % بالحجم من الخرسانة.
- ١٩- خطوات اختبار تعين نسبة الهواء المحبوب بالخرسانة الطازجة (يثبت القطاع العلوي فوق القدح ويضاف الماء بواسطة القمع حتى يظهر بالرقبة - ثم يرفع القمع ثم يضبط منسوب الماء حتى علامة الصغر).
- ٢٠- مدة معالجة الخرسانة تعادل ٧ أيام في حالة استخدام اسمنت منخفض الحرارة في جو درجة حرارته ١٠ درجات مئوية ونسبة رطوبة ٤٠ % طبقاً للمواصفات البريطانية BS.

السؤال الثاني (١٥ درجة)


١) المطلوب تسليم ٢ صسر إنشائية من الخرسانة الجاهزة بعد مدة (١٢) ساعده، بين مع الرسم دوره المعالجة بالبخار تحت (٨ درجات)

٢) احسب كمية التاج العملي المطلوب بالوزن لكل متر مكعب من الخرسانة المكونة من (٠٠٠٢٠ كجم ركام بدرجة حرارة (٥٠٠٣٠ كجم اسمنت بدرجة حرارة ٠٤٠)، (٠٠١٠ كجم من مواد السبياكافور بدرجة حرارة ٠٥٤٠) ١ كجم من السيور بلاستيكافور بدرجة حرارة (٥٣٠)، (٠٠٢٠ كجم الماء /المولاد الإسمنتية = ٥٣٠)، (٠٠٢٠ كجم الماء /المولاد الإسمنتية = ٥٣٠) عدماً بين درجة حرارة الماء المستخدم = ٥٣٠ ودرجة حرارة الخرسانة الطازجة المطلوبة = ٥٠٥٠.


أ) صمم خلطة خرسانية تتميز بمقاومةها العالية لصداً الحديد وذلك باستخدام طريقة الحجم المطلق مع حساب كميات المواد المطلوبة لصب سقف مبني من الخرسانة المسلحة حجمه $500 \times 500 \times 10$ سم، عرض الکمرات ٢ سم، أقل مسافة بين أسياخ التسلیح = ٦ سم) في ظروف قاسية من التجمد والذوبان، إذا علمت أن، مقاومة الضغط المستهدفة ٣٠ ميجا بسكال، توافر الإضافات من الهواء المحبوس بجرعة ١ جم/كجم من المواد الإسمنتية (توليد ٨ % هواء محبوس)، وغبار السيليكا فوم، مطحون السlag (Slag)، الفلاي آش، والسوبر بلاستيسizer المخفض لماء الخلط بنسبة ٣% بجرعة ٣% من المواد الإسمنتية، الوسط المحيط يحتوي على أملاح الكبريتات بنسبة ٢% في ظروف قاسية جداً، الركام الكبير المتاح كرويالشكل منتظم التدرج، معاير النعومة للركام الصغير = ٢,٨، الصب بالمضخات الخرسانية (قطر مواسير المضخات = ٧٥ مم)، الانحراف المعياري للبيانات الحقلية بالموقع = ٤ ميجا بسكال (عدد النتائج = ٤٠) مع فرض أية بيانات أخرى تحتاجها لتصميم الخلطة.

ب) ضع العناوين المناسبة لجميع المحاور بالأشكال التالية موضحاً العلاقة بين المحورين مع كتابة تعليق مناسب للصور الآتية:-
(١٠ درجات)


شكل (٢)




شكل (١)




شكل (٥)



شكل (٤)



شكل (٣)



Nominal maximum size of aggregate, mm (in.)	Cementing materials, kg/m ³ (lb/yd ³)*
37.5 (1½)	280 (470)
25 (1)	310 (520)
19 (¾)	320 (540)
12.5 (½)	350 (590)
9.5 (⅜)	360 (610)

Compressive strength at 28 days, MPa	Water-cementitious materials ratio by mass		Nominal maximum size of aggregate, mm (in.)	Bulk volume of dry-rodded coarse aggregate per unit volume of concrete for different fineness moduli of fine aggregate*			
	Non-air-entrained concrete	Air-entrained concrete		2.40	2.60	2.80	3.00
45	0.38	0.30	9.5 (⅓)	0.50	0.48	0.46	0.44
40	0.42	0.34	12.5 (¼)	0.59	0.57	0.55	0.53
35	0.47	0.39	19 (⅔)	0.66	0.64	0.62	0.60
30	0.54	0.45	25 (1)	0.71	0.69	0.67	0.65
25	0.61	0.52	37.5 (1½)	0.75	0.73	0.71	0.69
20	0.69	0.60	50 (2)	0.78	0.76	0.74	0.72
15	0.79	0.70	75 (3)	0.82	0.80	0.78	0.76
			150 (6)	0.87	0.85	0.83	0.81

Number of tests*	Modification factor for standard deviation**
Less than 15	Use Table 9-11
15	1.16
20	1.08
25	1.03
30 or more	1.00

Slump, mm	Water, kilograms per cubic meter of concrete, for indicated sizes of aggregate*							
	9.5 mm	12.5 mm	19 mm	25 mm	37.5 mm	50 mm**	75 mm**	150 mm**
Non-air-entrained concrete								
25 to 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 to 100	228	216	205	193	181	169	145	124
150 to 175	243	228	216	202	190	178	160	—
Approximate amount of entrapped air in non-air-entrained concrete, percent	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
Air-entrained concrete								
25 to 50	181	175	168	160	150	142	122	107
75 to 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 to 175	218	205	197	184	174	166	154	—
Recommended average total air content, percent, for level of exposure: [†]								
Mild exposure	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
Moderate exposure	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0
Severe exposure	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0

Exposure condition	Maximum water-cementitious material ratio by mass for concrete	Minimum design compressive strength, f _{c'} MPa (psi)
Concrete protected from exposure to freezing and thawing, application of deicing chemicals, or aggressive substances	Select water-cementitious material ratio on basis of strength, workability, and finishing needs	Select strength based on structural requirements
Concrete intended to have low permeability when exposed to water	0.50	28 (4000)
Concrete exposed to freezing and thawing in a moist condition or deicers	0.45	31 (4500)
For corrosion protection for reinforced concrete exposed to chlorides from deicing salts, salt water, brackish water, seawater, or spray from these sources	0.40	35 (5000)

Sulfate exposure	Water-soluble sulfate (SO ₄) in soil, percent by mass ^a	Sulfate (SO ₄) in water, ppm ^a	Cement type ^b	Maximum water-cementitious material ratio, by mass	Minimum design compressive strength, f _{c'} MPa (psi)
Negligible	Less than 0.10	Less than 150	No special type required	—	—
Moderate	0.10 to 0.20	150 to 1500	II, MS, IP(MS), IS(MS), P(MS), I(PM)(MS), (SM)(MS)	0.50	28 (4000)
Severe	0.20 to 2.00	1500 to 10,000	V, HS	—	31 (4500)
Very severe	Over 2.00	Over 10,000	V, HS	0.40	35 (5000)

Adapted from ACI 318 (2002).

(أستاذ المادة) أ.د. محمد بسرى الشيخ

مع أطيب تمنياتي بال توفيق والتفوق